



ROLLOS DE COBRE DE 15 METROS
FICHA TÉCNICA

DUREZA (HR15T)	TAMAÑO DE GRANO	RESISTENCIA A LA TENSION	LÍMITE ELÁSTICO	ELONGACIÓN	EXPANSIÓN
60 máx.	0.040 mm mín.	30,000 PSI mín.	6,000 PSI mín.	40% mín. En 2 pulgadas.	40% mín.

ELEMENTO	MÍNIMO %	MÁXIMO %
COBRE	99.9	-
FÓSFORO	0.015	0.04

TIPO DE COBRE	NORMAS	TEMPLE
C12200	ASTM B-280 ASTM B-251	BLANDO

DIÁMETRO EXTERIOR (in)	ESPESOR PARED (mm)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (PSI)
1/4"	0.55	1,117
1/4"	0.60	1,227
3/16"	0.60	1,505
5/16"	0.55	881
5/16"	0.60	889
3/8"	0.50	658
3/8"	0.60	796
1/2"	0.60	589
5/8"	0.60	504
5/8"	0.70	549
3/4"	0.75	488
7/8"	0.75	416



Extremos con tapones según ASTM B 280-03.

