

MATERIAL	ALEACIÓN	DIÁMETRO	UNIÓN	SISTEMA
COBRE	UNS	1/4", 3/8", 1/2", 5/8" 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"	Soldable	Inglés
Cu	C12200		C x C x C	Pulgadas

CARACTERÍSTICAS:

- Tubería rígida sin costura con contenido mínimo de Cu del 99.9%
- Tubería en rollo sin costura con contenido mínimo de Cu del 99.9%
- % Mínimo de Cu 99.9%; % de Fosforo (0.015-0.040) %
- Temple blando de recocido Suave (060).
- Dureza RF 50 Max.
- Expansión permitida del 40% del diámetro exterior.
- Producto 100% reciclable amigable con el medio ambiente.
- Producto libre de mercurio.
- Prueba de Eddy Current inspeccionado al 100%, espesor continuo.



CÓDIGO	DIÁM. NOM	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
308759	1/4" (6 mm)	3/8"	6.10 m	25
308760	3/8" (10 mm)	1/2"	6.10 m	25
308761	1/2" (13 mm)	5/8"	6.10 m	25
308762	5/8" (16 mm)	3/4"	6.10 m	1
308763	3/4" (19 mm)	7/8"	6.10 m	10
308764	1" (25 mm)	1 1/8"	6.10 m	5
308765	1 1/4" (32 mm)	1 3/8"	6.10 m	5
308766	1 1/2" (38 mm)	1 5/8"	6.10 m	5
308767	2" (51 mm)	2 1/8"	6.10 m	1
308768	2 1/2" (64 mm)	2 5/8"	6.10 m	1
312964	3" (76 mm)	3 1/8"	6.10 m	1
312967	4" (102 mm)	4 1/8"	6.10 m	1
308771	1/2" (13 mm)	5/8"	3.05 m	25
308772	3/4" (19 mm)	7/8"	3.05 m	10
308773	1" (25 mm)	1 1/8"	3.05 m	5
300747	1/2" (13 mm)	5/8"	1.00 m	25
300749	3/4" (19 mm)	7/8"	1.00 m	10